



Standocryl

2K-Autolack NEU

2K Topcoat NEW

- **Finition 2K MS avec brillant optimum et stabilité des teintes**
- **Haute résistance mécanique et chimique**



Description Technique :

- Mélange 2:1 avec tous les Standox MS Hardeners
- Mélange 3:1 avec tous les Standox HS Hardeners
- Séchage accéléré possible
- Séchage air une nuit / 18-22°C

Standocryl 2K-Autolack NEU

Support :

- Peinture durcie poncée
- Primaire Standox 1K
- Apprêt Standox

Isoler les supports sensibles avec l'apprêt Standox, de préférence le Standox VOC Nonstop Primer Filler U7550.

Préparation / Nettoyage :




Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.



Utiliser un masque de protection respiratoire avec alimentation d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

3:1 avec tous les durcisseurs Standox HS
20% de diluants Standox 2K

Application : Système 2:1 MS



2:1 avec tous les Durcisseurs Standox MS
Durée de vie 4 h / 18-22°C




10% Standox 2K Thinner
18-20 s / DIN 4 mm / 20°C
45-53 s / ISO 4 mm / 20°C



Conforme 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pression entrée
2 = 50 - 60 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pression de pulvérisation
2 = 50 - 60 micron



5-10 min / 18-22°C
Temps de désolvatation intermédiaire entre couches et désolvatation finale



Séchage air une nuit / 18-22°C ou
25-30 mn / 60-65°C température du support



Onde courte 5 min à 50% de puissance, suivi par 10 min à 100% de puissance (voir système de mise en peinture S10)

Standocryl 2K-Autolack NEU

Point éclair :

- 25,4 - 26°C / 77,7 - 78,8°F

Poids spécifique :

- 0,99 - 1,16 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant) :

- 53,3 - 65,4 % en poids
- 46,4 - 49,3 % en volume

Rendement

théorique :

- 9,0 - 9,5 m²/litre pour une épaisseur de film sec de 50 microns

Nettoyage du matériel :

Après utilisation, nettoyer avec Standox Cleaning Thinner.

Recommandations importantes :

- Standocryl 2K Topcoat "NEW" peut être utilisée avec:
 - Standox Special Matt
 - Standocryl 2K Structure Additive MIX 603 Coarse / MIX 602 Fine
 - Standox Plasticiser
- Standocryl 2K Topcoat NEW peut être recouverte sous 24 h sans ponçage intermédiaire.
- Respecter le temps de chauffe supplémentaire des cabines mixtes.
- Bien remuer Standocryl 2K Topcoat NEW avant d'effectuer la pesée. Après l'ajout de MS Binder MIX 800, la laque 2K Topcoat"New" doit être soigneusement remuée.

Les peintures 2K réagissent avec l'humidité. Aussi tout le matériel de pulvérisation doit être gardé au sec. Les produits prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent provoquer l'irritation des muqueuses - et des organes respiratoires, en particulier - et causer des réactions d'hypersensibilité. Il y a un risque d'hypersensibilisation si les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation sont inhalés. Lors de l'utilisation de produits contenant des isocyanates, toutes les précautions relatives à la manipulation de solvants doivent être prises soigneusement. En particulier, il faut prendre soin de ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs de pistolage. Les personnes asthmatiques, celles souffrant d'allergies et quiconque ayant eu antérieurement des problèmes respiratoires ne doivent pas être affectées à des postes de travail avec des produits contenant des isocyanates.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.