



Structured Standofleet Topcoats

Standofleet Topcoat	Processus de mélange	Durcisseur Standofleet	Proportion de mélange	Remarque
Finition 2K MS	Remplacer 50% du Binder/FCA par Standox Structure Additive Mix 602 / 603	MS	3:1	
Finition 2K HS		HS	5:1	
Finition 2K HS High Build		HS	5:1	
2K MS Topcoat (Ready Mix)	Ajouter 100% de Standox Structure Additive Mix 602 / 603	MS	3:1	Opacité réduite
2K HS Topcoat (Ready Mix)		HS	5:1	
Finition 2K HS High Build (Ready Mix)		HS	5:1	

Ajouter du diluant pour obtenir la viscosité recommandée.

Après ajout de l'additif structurant Structure Additive dans la finition, mélanger énergiquement.

STANDOFLEET

2K HS Topcoat
2K HS Topcoat
3:1

STANDOFLEET

2K-HS-Decklack Struktur
Finition 2K HS Structure
5:1

